



## Arthe Metal

### 1. Характеристика та застосування

Декоративне покриття з металевим ефектом (золото, срібло та похідні), шовкове на дотик. ARTHE METAL використовується як фініш для позолоти стін (ефект сусального золота), як фініш для деталей для колон або гіпсових рам, як фініш для стін з дуже помітним металевим ефектом (ефект полірованої сталі). ARTHE METAL негорючий і ідеально миється приблизно через три тижні після нанесення.

### 2. Склад

Спеціальна акрилова емульсія, біостабільні та стійкі до ультрафіолету металеві пігменти, органічні та неорганічні пігменти, добавки.

### 3. Спосіб застосування

Відшліфуйте, очистіть від пилу, заповніть будь-які дефекти STUCCOMURO та нанесіть шар FISSATIVE UNIVERSALE, відповідним чином розведений водою у співвідношенні від 1:5 до 1:10 залежно від поглинання основи. Залиште висихати протягом щонайменше 4 годин і нанесіть один або два шари білого або злегка пігментованого GENYUS SPECIAL, відповідним чином розведеного, через мінімум 4-5 годин.

**Застосування.** Існує 3 рекомендованих методи нанесення ArtheMETAL:

**Ефект мазка:** нанесіть перший шар ArtheMETAL SPALTER DECORA' нерівними рухами, перехресними мазками, на поверхню; Після висихання, приблизно через 12 годин, повторіть операцію, як це було зроблено для першого шару, щоб отримати бажаний ефект щітки та оптимальне покриття.

**Ефект сусального золота:** нанесіть перший шар ArtheMETAL з SPALTER DECORA' невеликими ділянками приблизно 1 м<sup>2</sup>. (фото №5); відразу після цього, використовуючи відповідний інструмент ArtheMETAL, відтворіть типовий дизайн сусального золота. Після висихання приблизно через 12 годин повторіть операцію, як це було зроблено для першого шару, щоб отримати бажаний дизайн і оптимальне покриття.

**Ефект фрізе:** нанесіть перший шар ArtheMETAL з SPALTER DECORA' невеликими ділянками приблизно 1 м<sup>2</sup>; відразу після цього, використовуючи відповідний інструмент ArtheMETAL, виконайте кругові рухи. Продовжуйте таким чином на решті поверхні, яку потрібно прикрасити. Після висихання приблизно через 12 годин повторіть операцію, як це було зроблено для першого шару, щоб отримати бажаний дизайн і оптимальне покриття. Остаточний ефект ArtheMETAL проявиться після висихання, тобто через 4-5 годин після нанесення.

### 4. Технічні данні:

<b>Питома вага:</b>	1,124 кг/л. +/-5%
<b>Тонування:</b>	кольори можна отримати за допомогою системи тонування: Global Tinting System
<b>В'язкість по Брукфілду</b>	4300 cps ± 5% G6 RPM 100 a 25°C
<b>Витрата:</b>	10 м <sup>2</sup> /л. (два шари)
<b>Розведення:</b>	готовий до використання
<b>Упаковка:</b>	поліпропіленові відра 2,5 л.
<b>Висихання:</b>	на дотик 4-5 годин при 20°C, повністю 24-48 годин при 20°C.
<b>Температура нанесення:</b>	від 10°C до 30°C.
<b>Нанесення:</b>	кисть, валик і розпилювач
<b>Зберігання:</b>	24 місяці в непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температури
<b>NS-код:</b>	32149000

### 5. Специфіка нанесення:

Оздоблення внутрішніх і зовнішніх стінових поверхонь акриловим покриттям, яке добре миється, з металевим ефектом типу ARTHE METAL від SPIVER S.r.l. наноситься та завершується спеціальною пензлем типу SPALTER PER DECORA від SPIVER S.r.l. Ціна, включаючи матеріали та монтаж, без будівельних лісів за м<sup>2</sup> €.....



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122  
93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)

Технічний лист: ARTHE METAL SP 041. Rev.1 цей лист відміння та заміняє попередні