



CALCE & CLAY LEVIGATO

1. Характеристика та застосування

CALCE & CLAY LEVIGATO – це покриття для стін на основі натуральної глини, вапна, гранул лавового каменю, розроблене з екологічно чистої сировини з низьким впливом на навколишнє середовище.

ПЕРЕВАГИ:

- Висока повітропроникність
- Природно регулює відносну вологість повітря
- Поглинає запахи та забруднення з повітря
- Захищає від цвілі та природні антибактеріальні властивості завдяки високому рН, викликаному вапном
- Антистатичні, не притягують пил
- Високий вміст екологічно чистої сировини з вторинної переробки.

Завдяки цим характеристикам CALCE & CLAY LEVIGATO знаходить застосування у створенні елегантного середовища, де потрібен особливий комфорт проживання, з привабливою, природною та престижною обробкою, яка залишає великий простір для фантазії, творчості та чарівності оригінального та ексклюзивного, як в класичному, так і в сучасному стилі.

2. Склад

Біла глина, довго витримана вапняна шпаклівка, гранули лавового каменю, добірні вапнякові наповнювачі, природні стабілізатори та нетоксичні добавки.

3. Спосіб застосування

Підходять поверхні на основі вапна та/або цементу, мінеральні або синтетичні фарби та покриття, ідеально сухі та когезійні. У разі осипання опор необхідно зміцнити DERASOL H2O, розведеним водою у співвідношенні 1:1; на гіпсокартон та/або старі фарби, що добре зчіплюються, нанесіть шар PRIMER S PLUS. Ми не рекомендуємо використовувати його на стінах, де виявлено наявність підвищеної або проникаючої вологості.

Згладжений ефект. Нанесіть 2 шари CALCE & CLAY LEVIGATO шпателем з нержавіючої сталі з інтервалом 24 години. Рівномірно розподіліть матеріал як для першого, так і для другого шару, стежачи за тим, щоб продукт повністю висох між двома шарами. Згодом, після повного висихання, відшліфуйте зернистістю 220 і нанесіть шар VELATURA NEUTRA, розведеного водою у співвідношенні 1:1.

Полірований ефект + слюда. Додайте до виробу слюду бажаного кольору (у дозі від 0,5% до 1,5% від ваги), нанесіть 2 шари CALCE & CLAY LEVIGATO за допомогою кельми з нержавіючої сталі. Рівномірно розподіліть продукт для першого шару, після повного висихання нанесіть більший шар гладкого вапна та глини та створіть горизонтальні та вертикальні подряпини за допомогою шпателя з нержавіючої сталі. Згодом, після повного висихання, відшліфуйте зернистістю 220 і нанесіть шар VELATURA NEUTRA, розведеного водою у співвідношенні 1:1.

4. Технічні данні:

Питома вага:	1760 кг/л. +/-0,5%
Вигляд плівки	матовий
Тонування:	кольори можна отримати за допомогою системи тонування: Global Tinting System
Витрата:	2 – 2,5 кг/м ² (2 шари)
Розведення:	готовий до використання
РН суміші:	12,2 +/- 0,5
Вязкість (змішувати з 23% води):	cps 67000 +/- 10% rpm 30 – R7 a 25°
Упаковка:	поліпропіленові відра по 20 кг.
Висихання:	приблизно 4 години при 20°C на дотик з відотною вологістю нижче ніж 60%, на глибину приблизно 48 годин при 20°C з відотною вологістю нижче 60% від 5°C до 30°C
Температура нанесення:	від 5°C до 30°C
Проникненість вадяної пари:	sd = 0,15 м (UNI 8202/43).
Нанесення:	кельма з нержавіючої сталі
Зберігання:	24 місяці в непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температури
HS-код:	32091000

5. Специфіка нанесення:

Фарбування внутрішніх стінових поверхонь фарбою на водній основі на основі натуральної глини та вапняної шпаклівки типу CALCE & CLAY LEVIGATO фірми SPIVER S.r.l. наноситься пензлем у два шари з середньою витратою 2 – 2,5 кг/м² (2 шари).

Ціна, включаючи матеріали та монтаж, без будівельних лісів за м² €.....



Emotion with paint ...

contrada Babbaurra S.S. 122
 93100 Caltanissetta (CL)
 Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95
 www.spiver.it - info@spiver.it