



## Декоративная краска - Итальянский стиль

### GLOSS PROTECTOR 2K

#### 1. Характеристика та застосування

Двокомпонентне, багатофункціональне, прозоре покриття дуже висока стійкість, не жовтіє, використовується у високих захистах декоративного оздоблення підлоги та стін.

GLOSS PROTECTOR 2K - фінальний захист циклу MICROMARMO гарантує відмінну стійкість до зношування та ідеальну гідроізоляцію, також використовується як ущільнювач та пілозахисне оздоблення промислових бетонних підлог.

Його можна використовувати як у приміщенні, так і на вулиці як захист стінових поверхонь для захисту декоративного оздоблення (OXYD'ARTHE, RUSTYLE), і фрески.

Завдяки відмінній водонепроникності, GLOSS PROTECTOR 2K, використовується як протектор, для декоративних матеріалів на вапняній основі, тип НОВИЙ CONCEPT, в душових кімнатах.

Обслуговувати поверхні, оброблені GLOSS PROTECTOR 2K, неагресивними миючими засобами, за винятком тих що містять етиловий спирт і різні ефіри.

#### 2. Склад

GLOSS PROTECTOR 2K складається з високоякісних смол поліуретан у водній емульсії, заглушувачі, добавки.

#### 3. Методи нанесення

##### ЗАХИСТ ПІДЛОГИ MICROMARMO

Ретельно перемішайте два компоненти протягом приблизно 3 хвилин, відфільтруйте та нанесіть GLOSS PROTECTOR 2K два шари з інтервалом 24 години, безпосередньо на поверхню MICROMARMO.

##### ЗАХИСТ OXYD'ARTHE

Ретельно перемішайте два компоненти протягом приблизно 3 хвилин, відфільтруйте та нанесіть GLOSS PROTECTOR 2K два шари з інтервалом 24 години.

##### ПРОЗОРИЙ ЗАХИСТ ПІДЛОГИ З ЦЕМЕНТУ

У разі дуже вбираючої поверхні необхідно прогрунтувати поверхню шаром GLOSS PROTECTOR 2K, який після його каталізації та перемішування приблизно 3 хвилини, додають 20% води, нанесення валиком, пензлем або розпилювачем. Відразу нанесіть GLOSS PROTECTOR 2K, нерозбавлений, інші два шари з інтервалом 24 години.

Уникайте нанесення продукту при кімнатній температурі несприятливий (нижче 10 °C, стіни, що піддаються впливу сонця, з

температурою вище 30 °C, відносна вологість повітря понад 80%); захищати оброблені поверхні від дощу не менше 48

#### 4. Технические характеристики

Питома вага:	1,010 кг/ л +/- 0,5%
Вид плівки:	прозора глянцева
Витрата:	0.18-0.200 л / м <sup>2</sup> в два слоя
В'язкість	Компонент А: 440 cps ± 10% (R2 – RPM 20 -25°C), Компонент В: 775 cps ± 10% (R2 – RPM 20 -25°C)
Розведення:	готово к использованию, максимум 5% с водой
Тонування	возможно с красителями GTS
Нанесення:	кисть, валик, пулевизатор
Температура нанесення:	від 10°C до 20°C.
Співвідношення змішування:	(по весу) 100 гр. компонент А / 20 гр. компонент Б
Строк придатності:	1 час при 20 ° C (срок годности смеси)
Зберігання:	24 місяці в непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температури
NS-код:	38245090

#### 5. Специфіка нанесення:

Наведені вище дані можуть бути змінені. Spiver Srl не несе відповідальності за негативні результати у разі застосування матеріалу без контролю компанії або залежить від факторів, які не пов'язані з якістю продукції.



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)