



Декоративна краска - Итальянский стиль

MATT PROTECTOR 2K

1. Характеристика та застосування

Двокомпонентне прозоре багатоцільове оздоблення, дуже високе ступенем стійкості, не жовтіє, використовується для захисту декоративного оздоблення на підлогах і стінах. MATT PROTECTOR 2K є остаточним захистом циклу MIKROMARMO, гарантує відмінну стійкість підлоги до зносу та ідеальну непроникність, він також використовується як консолідуєчий агент та пиленепроникне оздоблення промислових бетонних підлог. Може використовуватися як усередині, так і зовні як захист поверхні стін. Використовується для захисту тонких декоративних оздоблення OXYD'ARTHE та фрески. Завдяки чудовій водостійкості, MATT PROTECTOR 2K, використовується як захист для декоративного оздоблення на основі вапна в душових приміщеннях.

2. Склад

MATT PROTECTOR 2K складається з тонких поліуретанових смол у водній емульсії, дезактиваторах, добавках.

3. Методи нанесення

ЗАХИСТ ПІДЛОГИ MIKROMARMO

Ретельно змішайте два компоненти протягом приблизно 3 хвилин, відфільтруйте та нанесіть MATT PROTECTOR 2K у два шари з проміжком 24 години один від одного, безпосередньо на поверхню MIKROMARMO. При використанні в душових кабінах при приготуванні матеріалу компонента "B" треба додати на 40% більше, ніж зазвичай.

ЗАХИСТ OXYD'ARTHE

Ретельно змішайте два компоненти протягом приблизно 3 хвилин, відфільтруйте та нанесіть MATT PROTECTOR 2K у два шари з проміжком 24 години.

ПРОЗОРИЙ ЗАХИСТ ЦЕМЕНТНИХ ПІДЛОГ.

У разі дуже абсорбуючої поверхні необхідно ґрунтувати поверхню шаром MATT PROTECTORA 2K, який після змішування перемішують близько 3 хвилин і додають 20% води. Нанесення валиком, пензлем або розпилювачем. на другий шар застосовувати MATT PROTECTOR 2K, нерозбавлений. Проміжок між двома шарами 24 години.

Уникайте нанесення продукту при температурі несприятливого довкілля (нижче 10°C, стіни піддаються впливу сонця та температура вище 30°C, відносна вологість повітря понад 80%); захистити оброблені поверхні від дощу не менше ніж через 48 годин.

4. Технические характеристики

Питома вага:	1,010 кг/ л +/- 0,5%
Вид плівки:	непрозрачный прозрачный
Витрата:	0.18-0.200 л / м ² в два слоя
В'язкість	100 "+/- 10% Ford Cup 4 при 20 ° C
Розведення:	готово к использованию, максимум 5% с водой
Тонування	возможно с красителями GTS
Нанесення:	кисть, валик, пулевизатор
Температура нанесення:	від 10°C до 30°C.
Співвідношення змішування:	(по весу) 100 гр. компонент А / 20 гр. компонент Б
Строк придатності:	1 час при 20 ° C (срок годности смеси)
Зберігання:	24 місяці в непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температури
HS-код:	38245090

5. Специфіка нанесення:

Наведені вище дані можуть бути змінені. Spiver Srl не несе відповідальності за негативні результати у разі застосування матеріалу без контролю компанії або залежить від факторів, які не пов'язані з якістю продукції.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it