



REOSAN ANTICONDENSA - REOSAN АНТИКОНДЕНСАТ

1. Характеристика та застосування

REOSAN Anticondensa - нова фарба для стін на водній основі, яка завдяки особливим порожнім скляним мікросферам у своєму складі надає хорошу теплоізоляційну дію, яка перешкоджає охолодженню стін і, отже, появі конденсату, який неминуче призведе до утворення цвілі. Більш того, REOSAN ANTICONDENSA гарантує ефективну очищувальну дію, завдяки потужному фунгіциду який вона містить, який повністю видалляє будь-які види цвілі, водоростей, грибів і т.д. Крім відновлюючого "лікувального" ефекту REOSAN ANTICONDENSA запобігає повторному утворенню цвілі. REOSAN ANTICONDENSA використовується у всіх місцях, де є високий рівень конденсату.

Лінія матеріалів REOSAN має гарантію на вищевказані властивості протягом 3х років після нанесення.

2. Склад

REOSAN є синтетичним матеріалом на основі сополімеру в емульсії, широкі антигрибкові речовини, містить двоокис титану, спеціальні армуючі наповнювачі, порожнисті скляні мікросфери з низькою теплопровідністю та добавки. Він не містить жодних шкідливих речовин, таких як свинець та хром на основі розчинників та пігментів.

3. Спосіб застосування

Нові стіни

Очистіть поверхню, видаліть пил, нанесіть шар ґрунтовки Fissativo Reosan, розведеною водою в пропорції від 1:5 до 1:10, залежно від рівня поглинання поверхні. Залишіть поверхню висохнути щонайменше на 4 години, потім нанесіть 2 шари фарби Reosan, правильно розведеною водою. Час висихання між шарами 4-5 годин.

Стіни, уражені грибом

При фарбуванні стін, уражених грибом, бактеріями рівномірним шаром нанесіть DETERGENTE REOSAN (розбавлений водою у відсотковому співвідношенні від 1:10). Через 4-5 годин, коли поверхня повністю висохла, очистіть поверхню за допомогою губки або наждакового паперу. Нанесіть шар Fissativo Reosan, розведений водою в пропорції від 1:5 до 1:10, залежно від рівня поглинання поверхні. Залишіть поверхню висохнути щонайменше на 4 години, потім нанесіть 2 шари фарби Reosan Anticondensa, правильно розведеною водою. Час висихання між шарами 4-5 годин.

4. Технічні дані:

Питома вага:	0,700 кг/л +/- 5%.
Зовнішній вигляд:	матовий
Кольори:	білий
В'язкість:	тиксотропний
Витрата:	4-4,5 м ² /л у 2 шари
Розведення:	10-20% з водою
Упаковка:	13л, 5л, 2,5л
Висихання:	на дотик - близько 45 хв, при 20° С і вологості нижче 60% повне висихання - близько 24 год при 20° С і при вологості нижче 60%
Нанесення:	пензель, валик
Зберігання:	24 місяців у закритих упаковках, добре прихованих від прямих сонячних променів.
HS-код:	32091000

5. Характеристики продуктивності

Фарбування внутрішніх стін фарбою на водній основі екстра-миючої і дуже покривної типу REOSAN ANTICONDENSA SPIVER S.r.l. у два шари пензлем, валиком, розпилювачем із середньою витратою 0,25 л/м², попередньо обробити стерилізуючою обробкою REOSAN DETERGENT SPIVER S.r.l., розбавлений водою у співвідношенні 1:10, після нанесення шару УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФІКСАТИВ SPIVER S.r.l., розведеного з водою у співвідношенні від 1:5 до 1:10 залежно від поглинання поверхні. Ціна з урахуванням матеріалу та нанесення, без урахування монтажу будівельних риштувань на м² €



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Технічний лист: Reosan Anticondensa SP 005. Rev.1 цей лист скасовує та замінює попередні