



REOSAN OPACO TR - РЕОСАН МАТОВИЙ TR

1. Характеристика та застосування

REOSAN OPACO TR – фарба для стін на водній основі. Паропроникність широкого спектру дії проти плісняви вода, що підходить для фарбування стін забруднені пліснявою; є добавкою потужного фунгіциду, якому вдається радикально винищити будь-який вид цвілі, водоростей, грибів тощо. д., REOSAN OPACO TR, крім виконання коригувальних дій, проводить профілактичні заходи у нових стінах порівняння вищезгаданих форм.

Маючи приємний матовий фінальний вигляд, він має відмінне покриття та гарну стійкість до прання. Лінія матеріалів REOSAN має гарантію на вищевказані властивості протягом 2х років після нанесення. REOSAN OPACO TR відповідає вимогам щодо HACCP, згідно з протоколом технічних випробувань та передбачено стандартом UNI 11021, згідно з сертифікатом про право на участь у SSOG.

REOSAN OPACO - фарба, що супермиється, для стін на водній основі для інтер'єрів широкого спектру дії. Використовується для нанесення на стіни, уражені грибок та пліснявою. Крім «лікувальної» дії, Реосан запобігає повторному формуванню вищезгаданих форм на пофарбованих стінах. Матеріал має високу покриваність та опір до стирання, має приємний матовий ефект. Тому він рекомендується для нанесення в таких приміщеннях з підвищеними вимогами до чистоти, як лікарні, школи, громадські приміщення, заводи, ванні кімнати, кухні і т.д.

2. Склад

REOSAN є синтетичним матеріалом на основі кополімеру в емульсії, широкі антигрибкові речовини, містить двоокис титану, спеціальні армуючі наповнювачі та добавки. Він не містить жодних шкідливих речовин, таких як свинець та хром на основі розчинників та пігментів.

3. Спосіб застосування

Очистіть поверхню, видаліть пил, нанесіть шар ґрунтовки Fissativo Reosan, розведеною водою в пропорції від 1:5 до 1:10, залежно від рівня поглинання поверхні. Залишіть поверхню висохнути щонайменше на 4 години, потім нанесіть 2 шари фарби Reosan, правильно розведеною водою. Час висихання між шарами 4-5 годин.

При фарбуванні стін, уражених грибок, бактеріями рівномірним шаром нанесіть DETERGENTE REOSAN (розбавлений водою у відсотковому співвідношенні від 1 до 10л). Через 4-5 годин, коли поверхня повністю висухла, очистіть поверхню за допомогою губки або наждакового паперу. Нанесіть шар Fissativo Reosan, розведений водою в пропорції від 1:5 до 1:10, залежно від рівня поглинання поверхні. Залишіть поверхню висохнути щонайменше на 4 години, потім нанесіть 2 шари фарби Reosan Opaco, правильно розведеною водою. Час висихання між шарами 4-5 годин.

4. Технічні дані:

Питома вага:	1,530 kg/Lt +/- 5%.
Зовнішній вигляд:	матова
Кольори:	білий, інші кольори доступні з системою кольорування від SPIVER: Global Tinting System
Бази для кольорування:	P - MT - T
В'язкість:	тиксотропний
Витрата:	7-8 м ² /л у 2 шари
Розведення:	15-30% води для нанесення пензлем або валиком, 40% для нанесення пульверизатором
Стойкість до вологого істерання:	від < 5000 до ≥ 1000
Клас стирання:	3 клас стирання (EN 13300)
Упаковка:	13л, 5л, 2,5л
Висихання:	на дотик - близько 30хв, при 20°C та вологості нижче 60% повне висихання - близько 24 год при 20 ° C і при вологості нижче 60%
Нанесення:	пензель, валик, пулвізатор
Зберігання:	36 місяців у закритих упаковках, добре прихованих від прямих сонячних променів.
HS-код:	32091000

5. Характеристики продуктивності

Фарбування внутрішніх стін фарбою на водній основі екстра-миуючі і дуже покривної типу REOSAN OPACO TR SPIVER S.r.l. у два шари пензлем, валиком, розпилювачем із середньою витратою 0,125 л/м², попередньо обробити стерилізуючою обробкою REOSAN DETERGENT SPIVER S.r.l., розбавлений водою у співвідношенні 1:10, після нанесення шару УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФІКСАТИВ SPIVER S.r.l., розведеного з водою у співвідношенні від 1:5 до 1:10 залежно від поглинання поверхні. Ціна з урахуванням матеріалу та нанесення, без урахування монтажу будівельних риштувань на м² €



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Технічний лист: Reosan Opaco TR SP 004. Rev.1 цей лист скасовує та замінює попередні