



## Декоративна фарба - Італійський стиль

### THERMOFLEX-ONE – Однокомпонентна гідроізоляційна мембрана

#### Характеристика та застосування

Термовідбиваюча гідроізоляційна мембрана (охолоджуюча дах), монокомпонент в пасті готовий до застосування з високим ступенем пружності, відбиває більше 80% сонячної радіації, зберігаючи саме покриття і відповідно основу на якій воно лежить. За допомогою продукту THERMOFLEX-ONE забезпечується ідеальна гідроізоляція поверхні та помітне покращення теплового комфорту будівлі або з'єднаної конструкції, а також значна економія енергії. З економічної точки зору, завдяки високому коефіцієнту термоізоляції досягається значна економія витрат на охолодження будинків влітку, кількісно до 40%.

THERMOFLEX-ONE використовується в місцях, де якості термовідбивання додаються до ідеальної гідроізоляції:

- гідроізоляція терас і стін, де через недостатню ізоляцію потрібен більший тепловий комфорт прилеглого або приміщення що знаходиться знизу.

- гідроізоляція металевих та дерев'яних дахів.

- гідроізоляція та енергоефективність поверхонь, де розташовані фотоелектричні системи, де за рахунок зниження температури панелей продуктивність покращується до 7%.

THERMOFLEX-ONE був протестований інженерним відділом «Enzo Ferrari» EELab Університету Модени та Реджо-Емілії зі звітом про випробування N FTR-18-0226

#### Склад

Еластомерно-силанізована емульсія, спеціальні анти-ІК наповнювачі, діоксид титану, лобявки

#### Методи нанесення

##### НА БІТОННІ ПОВЕРХНІ

Перевірте, щоб рівень вологості був менше 3%. виміряти карбідним гігрометром на глибині 4 см. Ретельно очистіть поверхню від пилу та переконайтеся, що опора суха і без слідів жиру та масла. Нанесіть шар DERASOL H2O, розведений водою у співвідношенні 1:1. Мінімум через 12 годин нанесіть THERMOFLEX-ONE HE двома шарами за допомогою металевого шпателя. В перший шар втопити сітку з скловолокна 90 гр/кв.м., другий шар нанести через 24 години.

##### НА ПЛИТКАХ

Ретельно очистіть поверхню від пилу та переконайтеся, що основа суха, а також переконайтеся, що плитка добре зчеплена та не має жодних слідів жиру, масла, лишайників та моху. Нанесіть шар MICROMARMO PRIMER, щонайменше через 24 години нанесіть THERMOFLEXONE металевим шпателем у два шари. В перший шар втопити сітку з скловолокна 75 г/м2, другий шар нанести через 24 години.

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)



## Декоративна фарба - Італійський стиль

### НА БІТУМНІ ПОВЕРХНІ

Ретельно очистіть поверхню від пилу та переконайтеся, що поверхня абсолютно суха і відсутні плями бітумних масел. Нанесіть шар MICROMARMO PRIMER, щонайменше через 24 години нанесіть THERMOFLEX-ONE HE металевим шпателем у два шари. В перший шар втопити сітку з скловолокна 75 г/м<sup>2</sup>, другий шар нанести через 24 години.

### НА ЛИСТОВЕ ЗАЛІЗО

Поверхню ідеально очистити від пилу та впевнитись, що поверхня суха і не має слідів жиру і оливи. На іржаві місця нанести шар CROMARZINC, як мінімум через 24 години нанесіть THERMOFLEX-ONE пензлем або металевим шпателем в два шари, другий шар нанести через 24 години. **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ** У разі низьких робочих температур (2-10°C) і відносної вологості повітря >80%, необхідно використовувати CAT45, добавку, що **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** У разі низьких робочих температур (2-10°C) і відносної вологості повітря >80%, необхідно використовувати CAT45, добавку, що прискорює висихання, призначену для обмеження/усунення будь-яких ризиків від змиву дощем. Для отримання додаткової інформації зверніться до відповідного технічного паспорта

### 4. Технічні характеристики

**Питома вага** : 1,080 Kg./Lt +/-5%.

**Колір** : білий

**Вигляд плівки**: матова

**Витрата**: 1,2 кг/м<sup>2</sup> товщиною 1 мм.

**Тип упаковки** : пластикове відро 16 кг, 4 кг.

**Рекомендуема мінімальна товщина**: 1 мм.

**Коefіцієнт ростяжіння**: 250% ± 40%

**Відбивання (SR)**: 0,816

**Індекс сонячного відбивання (SRI%)**: 101,3

**Висихання**: на дотик - близько 2 годин, при 20°C, повне висихання - близько 24 години при 20°C, ходити можна через 72 години.

**Температура при нанесенні**: середня між 10°C и 30°C

**Інструмент нанесення** : пензель, валик, краскопульт, металевий шпатель

**Зберігання** : 36 місяців в непошкодженій упаковці, захищені від перепадів температур.

**Вязкість**: Тиксотропна паста, готова до застосування

**HS-CODE**: 32091000

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)