



## Тор Ероху

### 1. Характеристика та застосування

Напівматова багатофункціональна, епоксидна емаль, двох компонентна, характеризується винятковою стійкістю до хімічних агресій (кислоти, сольові розчини), та до механічного тертя.

ТОР-ЕРОХУ - водний продукт, нетоксичний, без запаху, легкий у використанні та завдяки його особливостям використовуються для:

- 1 фарбування підлоги, промислові будівлі та загального використання, для інтер'єрів та екстер'єрів, забезпечення опору стирання.
- 2 фарбування стін та підлоги, де потрібна абсолютна асептика та змочуваність (суспільні кухні, операційні, дитячі тощо)
- 3 фарбування для резервуарів під питну воду, гідроізоляція та підходить для такого виду використання. Сертифіковано відповідною лабораторією рег.99 U.S.L. Кальтанісетта.
- 4 фарбування стін та підлог у місцях знаходження продуктів харчування.
- 5 антикорозійне оздоблення для заліза, фарбування бетону для захисту в хімічно агресивних середовищах (промислові зони, морське середовище і т. д.)

### 2. Склад

Нетоксичні епоксидні смоли, пігменти, специфічні наповнювачі, вода та добавки.

### 3. Спосіб застосування

Якісна підготовка поверхні є основою отримання високого результату.

#### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ Цемент та Бетон:

Не наносити на вологі поверхні або поверхні, де є наявність висхідної вологи або інфільтрація. Усунути будь-які сліди пилу, нанесіть шар

Primer Ероху розведений у співвідношення 1 до 1 з водою.

**Залізо:** знежирити, за наявності іржі нанесіть шар NOXIFER (перетворювач іржі), через 24 години змити водою та нанесіть два шари CROMARZINC (антикорозійна синтетична біла матова фарба-грунт із фосфатом цинку), розведену 5% уайт спір.

**Оцинкований листовий метал:** знежирити, нанести шар METALPRIMER розведений на 10% водою

#### ЗМІШУВАННЯ

- 1) має бути виконано за допомогою електричного міксера протягом 7-10 хвилин
- 2) залишити на відпочинок близько 5 хвилин перед нагодою розведення

### 4. Технічні данні:

Питома вага:	1448 кг/л +/- 2%
Колір:	білий, цегляно-червоний, цегляно-сірий та інші кольори за бажанням.
Вид плівки:	полуматова
В'язкість	200 "Ford Cup 4 при 20 ° C
Витрата:	5-6 м <sup>2</sup> /л в два шари
Розведення:	максимум 5% с водою
Упаковка:	поліпропіленові відра 3 л.
Висихання:	на дотик - близько 6 годин, при 20 ° C, повне висихання - близько 24 годин при 20 ° C, можна ходити через 48 годин.
Температура нанесення:	від 10°C до 30°C.
Строк придатності:	(життя після змішування) 2 години при 20°C.
Співвідношення при змішуванні:	75 частини компоненту А та 25 частина компоненту В
Нанесення:	пензлем, валиком, пулівізатором
Зберігання:	36 місяці в непошкодженій упаковці, захищеній від перепадів температури
NS-код:	32091000

### 5. Специфіка нанесення:

Оздоблення внутрішніх стінових поверхонь акриловим покриттям типу Тор Ероху, що добре миється, від SPIVER S.r.l. наноситься пензлем, валиком. Ціна, включаючи матеріали та монтаж, без будівельних лісів за м<sup>2</sup> €.....



*Emotion with paint ...*

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)

Технічний лист: Тор Ероху SP90 . Rev.1 Rev.1 цей лист відмінняє та заміняє попередні