



## Декоративна фарба - Італ'янський стиль

### TOP FLEX ONE – Однокомпонентна гідроізоляційна мембрана

#### Характеристика та застосування

Однокомпонентна гідроізоляційна мембрана в вигляді готової до використання пасти, на основі силанізованих еластомерів, з високим ступенем пружності. TOP FLEX ONE може злишатися відкритим, не боїться впливу ультрафіолету, на відміну від цементних виробів, потребуючих додаткового захисту. TOP FLEX ONE ідеальний як водонепронекний субстрат перед укладкою плитки, яка має виконуватись за допомогою клею типу C2S1.

TOPFLEX-ONE використовується для:

- гідроізоляції террас и балконів
- гідроізоляції бетонних стін
- покриття штукатурки з мікротріщинами при розтріскуванні для реставрації
- гідроізоляції дахів з листового металу та дерева

#### Склад

Еластомерно-сіланізована емульсія, пластинчаті наповнювачі, відбірні кремневоземисті наповнювачі, оксиди заліза і титану, добавки.

#### Методи нанесення

##### НА БІТОННІ ПОВЕРХНІ

Поверхню ідеально очистити від пилу та впевнитись, що поверхня суха і не має слідів жиру і оливи. Нанесіть шоа DERASOL H2O розведений в співвідношенні 1: 1 водою. Мінімум через 12 годин нанесіть за допомогою металевого шпателю TOPFLEX-ONE в два шари. В первий шар втопити сітку з скловолокна 70 - 90 гр/кв.м., другий шар нанести через 24 години.

##### НА ПЛИТКАХ

Поверхню ідеально очистити від пилу та впевнитись, що поверхня суха і не має слідів жиру і оливи, лишайника та моху. Нанесіть шар Primer RV, мінімум через 24 години нанесіть за допомогою металевого шпателю TOPFLEX-ONE в два шари. В первий шар втопити сітку з скловолокна 70 - 90 гр/кв.м., другий шар нанести через 24 години.

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

**[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)**

**Технічний лист Topflex-ONE SP 116. Rev.1** цей лист відмінняє і замінняє попередні



## Декоративна фарба - Італійський стиль

### НА БІТУМНІ ПОВЕРХНІ

Поверхню ідеально очистити від пилу та впевнитись, що поверхня суха і не має слідів жиру і оливи, лишайника та моху. Нанесіть шар Primer RV, мінімум через 24 години нанесіть за допомогою металевого шпателю TOPFLEX-ONE в два шари. В перший шар втопити сітку з скловолокна 70 - 90 гр/кв.м., другий шар нанести через 24 години.

### НА ЛИСТОВЕ ЗАЛІЗО

Поверхню ідеально очистити від пилу та впевнитись, що поверхня суха і не має слідів жиру і оливи. На іржаві місця нанести шар CROMARZINC, як мінімум через 24 години нанесіть TOPFLEX-ONE пензлем або металевим шпателем в два шари, другий шар нанести через 24 години.

### 4. Технічні характеристики

**Питома вага** : 1290 кг/л +/- 5%

**Колір** : світло-сірий бітон

**Вигляд плівки**: матова

**Витрата**: 1,5 кг/м<sup>2</sup> товщиною 1 мм.

**Тип упаковки** : пластикове відро 20 кг, 5 кг.

**Рекомендуема мінімальна товщина**: 1 мм.

**Коefіцієнт розтягнення**: 250% ± 40%

**Висихання**: на дотик - близько 2 годин, при 20°C, повне висихання - близько 24 години при 20°C, ходити можна через 72 години.

**Температура при нанесенні**: середня між 10°C и 30°C

**Інструмент нанесення** : пензель, валик, краскопульт, металевий шпатель

**Зберігання** : 36 місяців в непошкодженій упаковці, захищені від перепадів температур.

**Вязкість**: Тиксотропний матеріал

**HS-CODE**: 32091000

### SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)