



MICROMARMO ULTRA

Характеристика та застосування

1. ОСОБЛИВОСТІ ТА ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

MICROMARMO ULTRA - це інноваційна однокомпонентна паста для високоякісного оздоблення ARTHE, призначена для покриття незвичайних та ексклюзивних підлог дуже низької товщини, з естетичним ефектом абсолютної унікальності, з високими характеристиками опору, що застосовується як до нових стяжок, так і до старих існуючих підлог.

MICROMARMO ULTRA - це готова до застосування професійна однокомпонентна паста, призначена для спрощеного використання, її необхідно лише затонувати, перемішати та наносити.

Він поєднує безпрецедентний естетичний вигляд MICROMARMO FLOOR з характеристиками стійкості епоксидної смоли для підлог при повній відсутності пожовтіння.

Завдяки тому, що MICROMARMO ULTRA усунув проблему життєздатності мікроцементів та/або покриттів на основі епоксидної смоли, після відкриття контейнера залишки, якщо вони правильно закриті, нерозбавлені та добре збережені, можуть бути повторно використані протягом приблизно двох тижнів.

MICROMARMO ULTRA стійкий до плісняви, грибків та бактерій, є екологічно стійким та сучасним продуктом, він не містить формальдегіду та APEO з дуже низьким вмістом легких органічних сполук.

MICROMARMO ULTRA призначений для покриття внутрішніх підлог у престижних приміщеннях, як громадських, так і приватних, з особливостями повної відсутності стиків.

MICROMARMO ULTRA дозволяє отримати безперервні покриття підлоги та стіни з високим дизайном та великою оригінальністю, щоб задовольнити потреби сучасної архітектури в обробці.

MICROMARMO ULTRA - це альтернативне рішення традиційної плитки для облицювання ванних кімнат, душових кімнат, саун, кухонь, підлог та ін.

MICROMARMO ULTRA можна використовувати на відкритому повітрі, на поверхнях, по яких можна ходити (балкони та тераси), де немає висхідної вологості шляхом розрахунку відповідних компенсаційних швів.

Склад

Самодостатні акрил-уретанові полімери у водній емульсії, набір пластинчастих наповнювачів та армуючих волокон, наповнювачі з дуже високою хіміко-фізичною стійкістю, біоциди широкого спектру дії, добавки.

Методи нанесення

НА ПЛИТКУ

Ретельно очистіть, обезпиліть і перевірте, чи добре плитка тримається на місці і виконайте такі дії:

1. Нанесіть шар нерозведеного MICROMARMO PRIMER валиком або пензлем, рівномірно розподіливши зернистість, що міститься в ньому, дайте висохнути не менше 24 годин.
2. Укладіть армуючу сітку на підлогу, використовуйте скловолокно 70-80 г/м², намагаючись уникати нахлесту, бажано зробити стики приблизно на 5 мм.
3. Нанесіть перший вирівнюючий шар MICROMARMO ULTRA металевим шпателем, намагаючись повністю покрити скловолокно.
4. Не менш ніж за 24 години нанесіть другий шар MICROMARMO ULTRA для ідеального вирівнювання.
5. Нанесіть останній шар MICROMARMO ULTRA металевим шпателем для отримання бажаного естетичного ефекту. На цьому етапі необхідно виявляти велику обережність і делікатність при укладанні продукту, уникаючи високого тиску шпателем (як це прийнято в мармурі), який може викликати непривабливі чорні сліди.
6. Не менш ніж через 24 години відшліфуйте виріб шліфувальною машиною з пиломосом, використовуючи наждачний папір 80, до отримання бажаного ступеня однорідності.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it



7. Ретельно усуньте всі сліди пилу вологою добре віджатою ганчіркою, уникаючи попадання крапель води на поверхню, яка може утворювати плями.
 8. Через 24 години нанесіть перший захисний шар MATT PROTECTOR 2K або GLOSS PROTECTOR 2K валиком з коротким ворсом, перемішавши приблизно протягом 3 хвилин і профільтрувавши перед нанесенням.
 9. Через 24 години нанесіть останній захисний шар MATT PROTECTOR 2K або GLOSS PROTECTOR 2K валиком з коротким ворсом після його змішування, перемішайте протягом 3 хвилин і профільтруйте перед нанесенням. НА ЦЕМЕНТНИЙ СТЕЖЕННЯ
- Перевірте його щільність та цілісність, повністю пропилюйтесь, закріпіть DERASOL H2O, розведеним водою у співвідношенні 1:1.
- Продовжуйте нанесення в тому самому порядку як на плитці.
- Уникайте нанесення матеріалу при відносній вологості повітря понад 80%); не наносите на вологі основи або там, де було встановлено наявність підвищується або проникаючої вологості, виміряйте гігрометром на глибині 4 см, щоб рівень вологості був меншим за 3%.

4. Технічні характеристики

Питома вага : 1,900 кг./Lt. $\pm$ 3%

Палітра : 150 кольорів по фасадному віялу одержуваних за допомогою системи кольору GLOBAL TINTING SYSTEM

Витрата продуктів у циклі

MICROMARMO PRIMER: 0,150-0,200 Lt./m²

MICROMARMO: 2,5-3,5 кг./м² у два шари залежно від бажаного ефекту на добре вирівняну поверхню.

MATT PROTECTOR 2K: 0,180-0,200 Lt./m² у два шари

Температура при нанесенні: от 5°C до 30°C

Інструмент нанесення: металевий шпатель

Розведення водою: готовий до використання максимум 2% води в останньому шарі для поліпшення вирівнювання.

Висихання: на дотик 3 години при 20°C, на всю глибину 24 години 20°C.

Час до шліфування: щонайменше 24 години при t. 20°C

Тип упаковки: пластикове відро kg.20

Зберігання: 12 місяців у щільно закритій упаковці, захищеній від вологи.

HS-CODE: 32149000

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ

Опір стиску (EN 13892-2): 38 N/mm² в 28 днів

Міцність при згинанні (EN 13892-2): 21 N/mm² в 28 днів

Адгезина на бетоні (EN 13892-8): 6 N/mm² в 28 днів

Вогнеміцність (EN 13501-1): A2fl-s1 mm² в 28 днів

Дія стільців з коліщатами (EN 425): абсолютна відсутність дефектів та пошкоджень



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it