



Декоративна фарба - Італійський стиль

MICROMARMO floor

Характеристика та застосування

1. Це еволюційне рішення у високій декоративній обробці ARTHE, з **MICROMARMO floor** можна отримати незвичайні та ексклюзивні підлоги з дуже низькою товщиною, з унікальними естетичними ефектами, з високими показниками міцності, що застосовуються як на нових стяжках, так і на старих вже існуючих підлогах. **MICROMARMO floor** - безшовне, суцільне, покриття для підлоги широко використовується всередині престижних інтер'єрів, як громадських так і приватних. **MICROMARMO floor** не є наливною підлогою, це мінеральне оздоблення з натуральними компонентами та кам'яними заповнювачами. Характеризується дивовижним почуттям комфорту, яке неможливо отримати за допомогою холодних і синтетичних епоксидних смол. **MICROMARMO floor** дозволяє отримувати безперервні рішення для підлоги високого дизайну та оригінальності, все це для задоволення потреб сучасної архітектури. Підлога **MICROMARMO floor** - альтернативне рішення традиційної плитки у ванних кімнатах, душових кабінках, саунах, кухнях і т.д. Нанесення **MICROMARMO floor** має велику перевагу в тому, що він однокомпонентний порошковий матеріал, що розводиться водою. Матеріал використовується як основа для вирівнювання, так і для фінального оздоблення. Наноситься на спеціальний праймер та покривається прозорим захисним матеріалом. Зносостійкий, має дуже високі характеристики міцності на стирання, стиснення і вигин.

Склад

Спеціальна суміш високоміцних гідралічних сполучних, крем'янистих та мінеральних заповнювачів, армуючих наповнювачів, терполімерів, добавок.

Методи нанесення

3. методи нанесення:

- на плитку:

Очистити та обезпилити поверхню від пилу, ретельно перевірити ущільнення та зчеплення основи та виконати наступні кроки:

1) валиком або пензлем нанести один шар MICROMARMO PRIMER, рівномірно розподіляючи крихту в праймері, що в ньому міститься та залишити висихати не менше 24 годин.

2) Приготування суміші:

Поступово додати 18 кг MICROMARMO у 5.4 л води, при цьому постійно помішуючи. Після повного з'єднання води та порошку, продовжуємо замішувати однорідну масу протягом 5 хвилин до повного розчинення грудок. Залишити суміш настоятись на 10 хвилин. Дозування барвника повинне здійснюватися в воді змішувачі, до того як буде доданий сухий порошок MICROMARMO. Якщо барвник перевищує 250 мл, необхідно зменшити кількість води пропорційно до кількості барвника.

3) розстеліть на підлогу сітку з скловолокна 70-80 г/м². Шви між полотнами армуючої сітки повинні бути близько 5 мм.

4) За допомогою металевого шпателя нанесіть перший вирівнюючий шар MICROMARMO повністю покриваючи скловолокно. Залишити висихати на 24 години.

5) Після повного висихання першого шару наносимо другий шар MICROMARMO для повного вирівнювання поверхні.

6) Для отримання бажаного естетичного ефекту, нанесіть останній шар MICROMARMO металевим шпателем. На цьому етапі необхідно виявити обережність та делікатність у нанесенні, уникаючи сильного тиску шпателем. Сильне тиск шпателем на поверхню може призвести до появи чорних розводів.

7) Через 24 години відшліфувати поверхню шліфувальною машиною з пілососом, з наждачною насадкою із зерном 80. Шліфувати до досягнення бажаного ступеня готовності.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it



Декоративна фарба - Італійський стиль

- 8) Очистити та протерти поверхню від пилу вологою добре віджатою тканиною. Попадання крапель води може призвести до появи плям і розводів на поверхні.
- 9) Через 24 години нанести перший захисний шар MATT PROTECTOR 2K валиком із коротким ворсом. Попередньо підготуйте MATT PROTECTOR 2K ретельно перемішавши компоненти А та В. Залишити висихати 24 години
- 10) Валик з коротким ворсом нанести фінішний захисний шар MATT PROTECTOR 2K.
- на цементну поверхню, що потребує зміцнення:
- Перевірте фактичний стан поверхні, очистити від пилу, закріпити за допомогою DERASOL H2O розведеного водою у співвідношенні 1:1.
- Нанесення на цементні поверхні аналогічно циклу нанесення на керамічну плитку.
- Уникайте нанесення при вологості вище 80%. Не наносити на вологі поверхні або поверхні з виявленою інфільтрацією.
- При вимірі гігрометром рівень вологості на глибині 4 см не повинен перевищувати 3%.

4. Технічні характеристики

Питома вага : 1,010 Kg./Lt. $\pm 0,5\%$

Палітра : 150 кольорів по фасадному віялу одержуваних за допомогою системи кольору GLOBAL TINTING SYSTEM

Витрата продуктів у циклі

MICROMARMO PRIMER: 0,150-0,200 Lt./m²

MICROMARMO: 1,5-3,5 Kg./m² у два шари залежно від бажаного ефекту на добре вирівняну поверхню.

MATT PROTECTOR 2K: 0,180-0,200 Lt./m² два шари

Вода при замішуванні: 30% (18 kg. MICROMARMO. У 5,4 Lt води, враховуючи зменшення води на кількість колоранта, що додається

Температура при нанесенні: від 5°C до 30°C

Інструмент нанесення: металевий шпатель

Час життя: 1 година при 20 ° C (період робочої життєздатності)

Час схоплювання: 2 години при 20°C

Час до шліфування: щонайменше 24 години при t 20°C.

Тип упаковки: пластикове відро kg.18

Зберігання: 12 місяців у щільно закритій упаковці, захищеній від вологи.

HS-CODE: 32149000

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ

Опір стиску (EN 13892-2): 26 N/mm² у 28 днів

Міцність при згинанні (EN 13892-2): 13 N/mm² у 28 днів

Адгезин на бетоні (EN 13892-8): 3 N/mm² у 28 днів

Вогнеміцність (EN 13501-1): A2fl-s1 mm² у 28 днів

Дія стільців з коліщатками (EN 425): абсолютна відсутність дефектів та пошкоджень



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Технічний лист MICROMARMO floor - SP117 Rev.1 цей лист скасовує та замінює попередні